

**Használati-kezelési útmutató**  
**Kültéri faburkolatok**

**Az építési termék gyártója:**

ERDÉRT-TUZSÉR Zrt.  
H-4623 Tuzsér, külterület  
Cg: 15-10-040345

**Kültéri lambéria, íves faházprofil és ékprofil, fózolt hajópadló**

A termék rendeltetési célja: Kültéri falburkolat tömör fából.

Anyaga: Vörösfenyő, borovi fenyő és lucfenyő.

Gyártás időpontja: lásd a termékjelölésen

Egység csomag mennyisége: Lásd a termék címkén

**Műszaki adatok.** Harmonizált szabvány MSZ EN 14915:2007 Tömör fa falburkolatok és védőburkolatok.

Méretek. Standart ill. egyedi méretek

Lambéria:

- vastagság 12,5; 16 (rendelésre 9) mm.
- szélesség 72, 76, 96, 116, 146 mm.
- hosszúság 1,2-6 m, főleg 4m ( 3m ; 3,6 m ; 3,9 m )

Íves faházprofil és ékprofil

- vastagság 19, 22 mm.
- szélesség 146 mm. Esetleg 170 mm
- hosszúság 1,2-6 m, főleg 4m ( 3m ; 3,6 m ; 3,9 m )

Fózolt hajópadló:

- vastagság 19, 22 mm.
- szélesség 96, 116, 146 mm.
- hosszúság 1,2-6 m, főleg 4m ( 3m ; 3,6 m ; 3,9 m )

Nedvesség tartalom: szabvány szerint

Felületi megjelenés: lásd a csomagoláson

(A felületi megjelenés besorolásáról a honlapunkon tájékozódhat: (<http://www.erdert.hu/termekvalasztek.php>.)

**Szavatossági idő:** A ptk. vonatkozó rendelkezése alapján 2 év.

A szavatossági igény érvényesítéséhez kérjük a vásárlást igazoló számla vagy fizetési bizonylat bemutatását.

Esetleges panaszával kérjük írásban forduljon az eladóhoz, a hiba pontos leírásával.

A Szavatosság vonatkozik:

- az Ön által megvásárolt termék szabvány szerinti megfelelőségére,
- a teljesítménynyilatkozatban rögzített termékjellemzőkre.

A szavatossági igény nem érvényesíthető:

- nem a leírt felhasználási területre történő beépítés esetén,
- a beépített hibás elemekre (ezeket cseréljük, ha megfelelő módon szakszerűen tárolják),
- szakszerűtlen tárolásból eredő és beépítési hibákra,
- karbantartás elmulasztásából származó hibákra,
- a beépítés után keletkezett külső mechanikai sérülésekre.

**Figyelem:** A beépítésre vonatkozó útmutatónk kizárólag TÁJÉKOZTATÓ JELLEGŰ, a beépítést megfelelő felkészültséggel rendelkező SZAKEMBER végezze, az építmény szerkezetének és az építés technológiájának ismeretében. A kültéri falburkolat nem alkalmas szellőztelen, nedves zárt terek és szélsőséges klímaviszonyokat mutató helységek pl. szaunák burkolatainak elkészítésére.

### **Beépítési javaslat.**

A falburkoló csomagolásának kibontását követően minden darabot át kell vizsgálni, beépíteni csak a mindenben megfelelő elemeket szabad. Az esetlegesen leszállított hibás darabokat el kell különíteni. A beépítés előtt különválogatott esetlegesen hibás darabok reklamációját cserével vagy a vételi ár visszafizetésével rendezzük.

Külső térre csak fedéllel védett helyen szabad felhasználni, kielégítő ereszkinyúlást biztosítani kell. A déli, délnyugati fekvésű területen az erős napsugárzás a panelek károsodását okozhatja. Csak száliránnyal függőlegesen szabad beépíteni, ügyelni kell a hátoldal megfelelő szellőzésének biztosítására, az alapoktól 30-50 cm-re szabad elkezdeni a beépítést.

A beépíteni kívánt falburkoló irányára merőlegesen rögzítse az ereszre, mennyezetre vagy a falra az alátétléceket, párnafát 20-30x30-50 mm szelvényben, hasonló nedvességtartalmú anyagból, mint a burkolat, egymástól 40-80 cm távolságra úgy hogy, a külső lapjuk egy síkot képezzen. Az alátétlécek rögzítése 60 cm távolságban, műanyag tiplivel, facsavarral, párhuzamosan történjen.

Az oldalfalak találkozásánál fa mozgása miatt dilatációs rést (1,5-2 cm) kell hagyni. Minden szálát minden párnafához rögzíteni kell, a csap felőli oldalról szegezve, vagy körmös rögzítő lemezzel.

A falszegélyeket különböző profilú szegőlécekkel szegélyezheti.

*Látható felületről átmenő csavarozást, vagy szegezést nem szabad alkalmazni, mert az nedvesség felvételhez, deformációhoz vezet!*

### **Felületkezelés és karbantartás**

Termékeink kezeletlen felülettel kerülnek forgalomba, ezért még a beépítés előtt felületkezelésre van szükség. A felületkezelést bármely kültérre is alkalmas felületkezelő anyaggal el lehet végezni a felületkezelő anyaghoz mellékelt használati-kezelési útmutató szerint. A felületkezelő anyaggal nem csak a látható felületet, hanem az alsó síkot és a végeket is, a csap és a horony kivételével legalább egy rétegben felületkezeltetni kell. A látható felületnél az első réteg felhordását követően köztes csiszolást kell végezni, hogy a felhúzott szálakat el lehessen távolítani így sima felülethez juthatunk. A burkolat elhelyezésétől függően a felületkezelést időközönként (évente legalább egy alkalommal) meg kell ismételni, különösen a napsugárzásnak kitett felületeken.

A tisztításhoz ne használjon szemcsés, illetve egyéb maró hatású oldatot vagy anyagot, mivel az károsíthatja a felületet. A burkolati elem penészesedésre nem hajlamos, de ne feledje, a penész mindenhol megjelenik ahol huzamosabb ideig pangó nedvesség van ezért különösen a zárt, vagy takart területeken gondoskodni kell a megfelelő szellőztetés biztosításáról. Az esetlegesen megjelenő penészesedést az üzletekben kapható eltávolító szerrel a rajtuk feltüntetett útmutató szerint távolítsa el.

### **FONTOS:**

A fenti útmutatás általános javaslatokat tartalmaz. Nem helyettesíti a szerkezeti és kivitelezési tervezést.

Minden esetben ellenőrizni kell, hogy a tudnivalók megfelelnek a helyi építési szabályozásnak és előírásoknak.

### **Figyelem:**

Az útmutatóban rögzített környezeti és használati körülményektől eltérni nem szabad, az ebből eredő elváltozások és károsodások keletkezése esetén szavatosságunk kötelezettségünk megszűnik.